

Induprint SE 199

- ◆ Dispersion aus Styrol und Acrylsäureester

Anwendungsbereiche: Druckfarben und Überdrucklacke

- ◆ ammoniakfreies Bindemittel für wässrige Überdrucklacke und Flexo- und Tiefdruckfarben
- ◆ Auflackbindemittel für wässrige Zeitungsdruckfarben (Preprint und Postprint)

Eigenschaften:

- ◆ geruchsarm / ammoniakfrei
- ◆ ausgezeichneter Transfer
- ◆ hoher Glanz
- ◆ gute Wiederanlösbarkeit

Aussehen	:	weiße bis leicht bräunliche Dispersion
Feststoffgehalt * (1 h, 130°C)	:	45,0 – 47,0 %
Viskosität * bei 25°C (DIN 53019-1) (Anton Paar RheolabQC; MS: CC27; D=28,9s ⁻¹)	:	200 – 500 mPa·s
pH-Wert * (DIN ISO 976)	:	8,0 - 8,8
Mindestfilmbildetemperatur (DIN ISO 2115)	:	ca. + 93°C
Glasübergangstemperatur (DSC) (DIN 51007)	:	ca. + 104°C
Säurezahl	:	ca. 68 mg KOH/g fest
Ionogenität	:	anionisch
Gefrier/Taustabilität	:	gegeben
2026-09-30		
* Spezifikationswerte, die im Analysenzertifikat aufgeführt werden		

Diese technische Information dient zu Ihrer Beratung und Information; eine Verbindlichkeit kann jedoch hieraus nicht hergeleitet werden.